

Schamottemörtel

Dieses Material bindet keramisch ab.

Der Wasseranteil zum Mischen sollte ca. 20% betragen.

Die Festigkeit des Materials tritt jedoch nicht mit der Wasserzugabe ein, sondern durch die Erhitzung.

Dieses Material ist geeignet zum Ausbessern von Beschädigungen in der Feuerstätte.

Es sollte eine ausreichende Trocknung (je länger - je besser, max. 14 Tage) gewährleistet sein.

Bei der Inbetriebnahme der Feuerstätte sollte die Intensität des Feuers schrittweise erhöht werden und dies über einen Zeitraum von mehreren Tagen.

Bei Einhaltung dieser Tipps wird eine lange Gewährleistung garantiert.

